

TYPE	LITRAGE	Microns	Couleur
SAC POUBELLE A SOUFFLETS	130	38	NEUTRE
REFERENCE	SP0820/1100/38/01T		

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
1) COMPOSITION DES SACS			
POLYETHYLENE BASSE DENSITE (PEBD)			
- % DE MATIERE RECYCLEE (déchets propre d'industrie)	100%		
- lien intégré dans le soufflet : PP - Vert			
2) CARACTERISTIQUES MECANIQUES			
- Force de rupture sens extrusion (daN)	0,69	Mini 0,09	NF EN ISO 527-3
- Force de rupture sens transversal (daN)	0,62	Mini 0,25	NF EN ISO 527-3
- Allongement rupture sens extrusion (%)	300	Mini 150	NF EN ISO 527-3
- Allongement rupture sens transversal (%)	600	Mini 350	NF EN ISO 527-3
- Résistance du lien (daN)	4	Maxi 1 lien défectueux/10	NF EN 13592+A1
3) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
- Largeur utile (mm)	820	-2,5%	ISO 4592
- Longueur utile (mm)	1100	-2,5%	ISO 4592
- Epaisseur nominale (micron)	38	Mini 36,1 (-5%)	ISO 4593
- Epaisseur ponctuelle (micron)		Mini 35	ISO 4593
- Couleur	NEUTRE		
- Opacité (%)	≤ 40	Mini 40	NF EN 13592+A1
- Résistance à la chute	10 kg/30 sacs	Maxi 3 sacs défectueux/30	NF EN 13592+A1
- Essai de tenue aux déchets humides	6 litres/5 sacs	0 sac défectueux/5	NF EN 13592+A1
- Marquage / Impression (Flexographie) - 1 face			NF EN 13592+A1
- Type d'encre (garantie sans produits toxique et composants CMR)			
4) CONDITIONNEMENT			
- Nombre de sacs par rouleaux	20	Mini 20	COMPTAGE
- Nombre de sacs par cartons	200	200	COMPTAGE
- Nombre de sacs par palette	9 600	Mini 9 600	COMPTAGE