

TYPE	LITRAGE	Microns	Couleur
SAC POUBELLE A SOUFFLETS	10	12	BLANC

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>1) COMPOSITION DES SACS</u> POLYETHYLENE BASSE DENSITE (PEBD) - % DE MATIERE RECYCLEE (déchets propre d'industrie) - lien intégré dans le soufflet : PP - Vert			
<u>2) CARACTERISTIQUES MECANQUES</u> - Force de rupture sens extrusion (daN) - Force de rupture sens transversal (daN) - Allongement rupture sens extrusion (%) - Allongement rupture sens transversal (%) - Résistance du lien (daN)			
<u>3) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u> - Largeur utile (mm) - Longueur utile (mm) - Epaisseur nominale (micron) - Epaisseur ponctuelle (micron) - Couleur - Opacité (%) - Résistance à la chute - Essai de tenue aux déchets humides - Marquage / Impression (Flexographie) - 1 face - Type d'encre	400 450 12 BLANC ≥60 6 kg/30 sacs 3 litres/5 sacs	-2,5% -2,5% Mini 11 (-5%) Mini 10 Mini 60 Maxi 3 sacs défectueux/30 0 sac défectueux/5	ISO 4592 ISO 4592 ISO 4593 ISO 4593 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1 NF EN 13592+A1
<u>4) CONDITIONNEMENT</u> - Nombre de sacs par rouleaux - Nombre de sacs par cartons - Nombre de sacs par palette	25 1000 130 000	Mini 25 1000 Mini 130 000	COMPTAGE COMPTAGE COMPTAGE